

Specificatie volgens EN 686

Colorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

	Type vloer	EN 686	Linoleum op schuimrubberen achterzijde en LPX Finish
	Dessin		gespikkeld
	Totale dikte	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
Structuur	Rug		schuimrubberen achterzijde
	Dikte schuimrug	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 33 / 41
	Rolbreedte	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Rollengte	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
	Totaal gewicht	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m ²
		Vlamwerendheid	EN 13501-1
Sikkerheid	Anti slip	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Dynamische wrijvingscoëfficiënt	EN 13893	DS (> 0,30)
	Normering REACH No 1907/2006	Article 33	bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst voorkomen
Prestaties	Geluidsabsorptie	EN ISO 10140	18 dB
	Restindruk	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ Classificering 6
	Verticale weerstand R _s	EN 1081	-
	Elektrische isolatie	VDE 0100	> 200 kOhm
	Statische oplading	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Warmte doorlaatweerstand	EN 12667	0,044 m ² K / W
	Warmte geleiding	EN 12524	0,0937 W / m K
	Reactie met chemicalien	EN 423 / EN ISO 26987	Bestendig tegen vet en minerale olie en kortdurend bestendig tegen verdunde zuren
	Wieltjes	EN 425	geschikt (type W)
	Flexibiliteit	EN 435 / EN ISO 24344	∅ 60 mm
	Vloerverwarming		geschikt (max. 29°C)
Antibacteriële activiteit	JIS Z 2801	DLW Linoleum bezit antibacteriële eigenschappen	

EN 14041: 2004
 13
 1658-DOP-105

Geproduceerd door:
 DLW Flooring GmbH
 Ludwig-Kaufmann-Str. 13
 D-27753 Delmenhorst



DLW vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DLW Flooring leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DLW vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DLW Flooring behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.dlw.eu