






Specifiche secondo EN ISO 10581

Favorite PUR

Struttura	Tipo di pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinilico con protezione superficiale PUR Eco System superficiale
	Spessore protezione superficiale PUR+		20 µm
	Decoro		a chip
	Classificazione	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43
	Spessore totale	EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
	Altezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	183 cm
	Lunghezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	16 - 25 m
	Peso totale	EN 430 / EN ISO 23997	3300 g/m ²
	TVOC Emission	TVOC Emission	≤ 10 µg/m ³
Criteri di sicurezza	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} - s1, da incollarsi secondo le istruzioni del certificato, vedi www.dlw.eu
	Sicurezza antidrucciolo	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Coefficiente dinamico di frizione	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Regulation No. 1907/2006	Article 33	non contiene sostanze menzionate nella lista di sostanze SVHC
Prestazione	Coefficiente di assorbimento acustico	EN ISO 10140	3 dB
	Impronta residua	EN 433 / EN ISO 24343	ca. 0,04 mm
	Resistenza delle giunzioni	EN 684	≥ 400 N / 50 mm
	Fotostabilità	ISO 105-B02	≥ Livello 6
	Resistenza di dispersione elettrica R ₁	EN 1081	-
	Resistenza di contatto in sito	VDE 0100	> 200 kOhm
	Carica elettrostatica (limite)	EN 1815	 ≤ 2,0 kV
	Resistenza termica	EN 12667	0,010 m ² K / W
	Conduttività termica	EN 12524	0,25 W / m K
	Resistenza ad agenti chimici	EN 423 / EN ISO 26987	 buona resistenza contro acidi e alcali anche in concentrazioni elevate
	Sedie con rotelle	EN 425	 adatto (Tipo W)
Riscaldamento a pavimento		 adatto (max 29°C)	



CE	EN 14041:2004 05 DOP-201	Prodotto da: DLW Flooring GmbH Stuttgarter Straße 75 D-74321 Bietigheim-Bissingen
----	--------------------------------	--



Le pavimentazioni DLW devono essere installate in pieno accordo con le istruzioni di posa DLW Flooring e secondo gli standard di mercato esistenti. Un programma di pulizia e manutenzione efficace e regolare è vitale per mantenere un bell'aspetto delle pavimentazioni. I prodotti DLW Flooring devono esclusivamente essere utilizzati come pavimenti e rivestimenti. Nota: DLW Flooring si riserva il diritto di modificare tali specifiche senza preavviso. Per le ultime versioni delle specifiche tecniche si prega consultare il sito internet www.dlw.eu