

Specifiche secondo EN 548 / EN ISO 24011

Lino Art Urban LPX 2,5 mm

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---|
| | Tipo di pavimento | EN 548 / EN ISO 24011 | linoleum con finitura LPX |
| | Decoro | | leggermente marmorizzato |
| | Spessore totale | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,5 mm |
| Struttura | Supporto | | iuta |
| | Classificazione | EN 685 / EN ISO 10874 | Classe 23 / 34 / 43 |
| | Altezza rotolo | EN 426 / EN ISO 24341 | 200 cm |
| | Lunghezza rotolo | EN 426 / EN ISO 24341 | 20 - 31 m |
| | Peso totale | EN 430 / EN ISO 23997 | 2900 g/m ² |
| Criteri di sicurezza | Reazione al fuoco | EN 13501-1 | C _{fl} - s1, da incollarsi secondo le istruzioni del certificato |
| | Sicurezza antisdrucchiolo | ASR A1.5 / BGR 181 | R9 |
| | Coefficiente dinamico di frizione | EN 13893 | DS (> 0,30) |
| | REACH Regulation No. 1907/2006 | Article 33 | non contiene sostanze menzionate nella lista di sostanze SVHC |
| Prestazione | Coefficiente di assorbimento acustico | EN ISO 10140 | 5 dB |
| | Impronta residua | EN 433 / EN ISO 24343 | ≤ 0,15 mm |
| | Fotostabilità | ISO 105-B02 | ≥ Livello 6 |
| | Resistenza di dispersione elettrica R ₁ | EN 1081 | - |
| | Resistenza di contatto in sito | VDE 0100 | > 200 kOhm |
| | Carica elettrostatica limite | EN 1815 | ca. 2,0 kV |
| | Resistenza termica | EN 12667 | 0,015 m ² K / W |
| | Conduttività termica | EN 12524 | 0,17 W / m K |
| | Resistenza ad agenti chimici | EN 423 / EN ISO 26987 | Resistenza a grasso e olio minerale e resistenza a breve termine contro acidi diluiti |
| | Sedie con rotelle | EN 425 | adatto (Tipo W) |
| | Flessibilità | EN 435 / EN ISO 24344 | ∅ 40 mm |
| | Riscaldamento a pavimento | | adatto (max 29°C) |
| | Attività Antibatterica | JIS Z 2801 | DLW Linoleum ha un'azione antibatterica |



18

Prodotto da:
Gerflor DLW GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst
DOP - 101
EN 14041:2004/ AC:2006
Resilient floor covering
to be used within a building

Notified Body: N#1658
Reaction to fire: Cfl-s1
Slip resistance: DS



Le pavimentazioni DLW devono essere installate in pieno accordo con le istruzioni di posa Gerflor DLW e secondo gli standard di mercato esistenti. Un programma di pulizia e manutenzione efficace e regolare è vitale per mantenere un bell'aspetto delle pavimentazioni. I prodotti Gerflor DLW devono esclusivamente essere utilizzati come pavimenti e rivestimenti. Nota: Gerflor DLW si riserva il diritto di modificare tali specifiche senza preavviso. Per le ultime versioni delle specifiche tecniche si prega consultare il sito internet www.gerflordlw.com