





DLW FIBREBONDED



Specifikáció szerint EN 1307

Strong 956

Szerkezet	Burkolat típusa	EN 1307	Tűfilc szőnyeg
	Minta		márványos
	Felszín szerkezete		durva rost
	Megerősítés módja		teljes impregnálás
	Koptatóréteg szálösszetétele		100% PA 6
	Szennyeződéssel szembeni ellenállás		Floor Protect
	Másodlagos hátlap	ISO 2424	PET - Spunbond
	Besorolás	EN ISO 10874	osztály 23 / 33
	Szélesség / Méret		200 cm Tekercs szélesség
	Teljes tömeg egy egységre	ISO 8543	1350 g/m ²
Teljes anyagvastagság	ISO 1765	6,5 mm	
Biztonság	Éghetőség	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Csúszásgátlási tényező	EN 13893 	DS (> 0,30)
	GUT-Tanúsítvány		GUT-Nr. 8F1DE8F0
	1907/2006. sz. REACH előírás	Article 33	nem tartalmaz az SVHC listán szereplő anyagokat
Teljesítmény	Lépéshanggátlás	EN ISO 10140	kb. 21 dB
	Hangszigetelés α_w kalkulált átlag	EN ISO 354	0,20
	Rost tömeg		750 g/m ² - Gyártói információ
	Koptatóréteg tömege	EN 984	660 g/m ²
	Luxus besorolás	EN 1307	LC 1
	Átmeneti ellenállás	ISO 10965	$\leq 1 \times 10^8$ Ohm
	Statikus feltöltődés	ISO 6356 	$\leq 2,0$ kV
	Görgősszék	EN 985 	alkalmas (H típus)
	Hővezetési ellenállás	EN 12667	0,12 m ² K / W
	Melegvizes padlófűtés		alkalmas (max. 29°C)



dorix[®]



EN 14041:2004
17
DOP-514

Szállító:
DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75
D-74321
Bietigheim-Bissingen



Az DLW padlóburkolatokat az DLW Flooring beépítési útmutatójának és a meglévő kereskedelmi normáknak minden tekintetben megfelelően kell beépíteni. Az elvárt megjelenéshez hatékony és rendszeres tisztítás szükséges. Az DLW Flooring padlóburkolatok kizárólag padlóburkolásra alkalmasak. Megjegyzés: Az DLW Flooring fenntartja a jogot ennek a specifikációnak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A legfrissebb műszaki leírásokat megtalálja internet oldalunkon: www.dlw.eu

HU 26.06.2017