





# DLW FIBREBONDED



## Specifikation enligt EN 1307

## Strong 956

Konstruktion	Typ av golvbeläggning	EN 1307	Nålfiltsmatta
	Mönster		marmorerad
	Ytstruktur		Grov fiber
	Förstärkt fiber fixering		impregnerad rakt igenom
	Fibersammansättning		100 % PA 6
	anti fläck behandling		Floor Protect
	Baksidesmaterial	ISO 2424	PET - Spunbond
	Klassificering	EN ISO 10874	Klass 23 / 33
	Bredd / Dimension		200 cm Rullbredd
	Total vikt	ISO 8543	1350 g/m <sup>2</sup>
Total tjocklek	ISO 1765	6,5 mm	
Säkerhet	Brännbarhet	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1
	Friktion	EN 13893 	DS (> 0,30)
	GUT		GUT-Nr. 8F1DE8F0
	REACH Föreskrift Nr. 1907/2006	Article 33	innehåller inga ämnen som ingår i SVHC-listan
Prestanda	Stegljudsförbättring	EN ISO 10140	ca. 21 dB
	Ljudreduktion $\alpha_w$ beräknat genomsnittsvärde	EN ISO 354	0,20
	Total fibervikt på slitageyta		750 g/m <sup>2</sup> - Leverantörföreskrift
	Luggvikt	EN 984	660 g/m <sup>2</sup>
	Lyxgradering	EN 1307	LC 1
	Ytresistans	ISO 10965	$\leq 1 \times 10^8$ Ohm
	Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356 	$\leq 2,0$ kV
	Länkhjul	EN 985 	lämplig (typ H)
	Värmegenomgångsmotstånd	EN 12667	0,12 m <sup>2</sup> K / W
	Vattenburen golvvärme		lämplig (max. 29°C)



EN 14041:2004  
17  
DOP-514

**Levererad av:**  
DLW Flooring GmbH  
Stuttgarter Straße 75  
D-74321  
Bietigheim-Bissingen



DLW golv skall installeras enligt DLW monteringsanvisningar och gällande branschstandard (GBR). DLW Flooring golv håller hög kvalitet. Med effektiv rengöring och regelbundet underhåll bibehålls golven ännu längre. DLW golv skall endast användas som golvbeläggning. OBS! DLW Flooring reserverar sig för förändringar beträffande tekniskt innehåll. För senaste version se vår hemsida [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)

SE 26.06.2017